

AZPIFOND F-2022

Podkład poliuretanowy bezbarwny grubokryjący

OPIS PRODUKTU:

Bezbarwny, poliuretanowy podkład grubokryjący. Mieszać z 50% utwardzacza C-476.

CECHY OGÓLNE:

- Znakomite nanoszenie każdym typem sprzętu (aerograficznie, natryskiem bezpowietrznie i z powietrzem)
- Lakier tiksotropowy (dobrze zachowuje się w nanoszeniu pionowym), dobra gładkość i elastyczność
- Dobra siła kryjąca z zachowaniem dobrej przejrzystości.
- Łatwa obróbka ścierna ręczna (wibracyjnie, obrotowo itp.) i mechaniczna
- Dobra przemalowalność po wyschnięciu (14÷16 godz.)

WŁASNOŚCI FIZYCZNE (w 20°C)

- Lepkość:	Lakier 150÷200 s	Utwardzacz C-476 10÷12 s
- Ciężar:	1,03÷1,07 g/cm ³	0,98÷1,01 g/cm ³
- Cz. stałe:	52÷56 %	32÷36 %
- Kolor:	Miodowy	Bezbarwny
- Wygląd w pojemniku:	Rzadka ciecz	Rzadka ciecz
- Wygląd suchej warstwy:	Bezbarwny	–
- Składowanie (nienaruszony pojemnik):	12 m-cy	6 m-cy

WŁASNOŚCI MIESZANKI

- Proporcje:	F-2022 / C-476 2:1
- Lepkość:	14÷16 s
- Cz. stałe:	45÷49 %
- Przydatność do użycia w 20°C:	ok. 3 godz.

NANOSZENIE:

Podłoże: Fornir i lite drewno, uprzednio obrobione ściernie.

Przygotowanie podłoża: Usunąć pozostałości po szlifowaniu sprężonym powietrzem.

Nanoszenie: Wymieszać przed użyciem. Najlepiej utrzymywać w temp. 20÷25°C. Nanosić 1÷3 warstwy po 100÷180 g/m².

Sposoby nanoszenia:	Lepkość	Rozcieńczalnik	% rozcieńczalnika
Aerograficznie, z powietrzem, bezpowietrznie:	14÷16 s	TP100	50÷60 %
Elektrostatycznie:	14÷16 s	TP100	50÷60 %

CZASY SCHNIĘCIA (100 g/m²)

- Pyłosuchość:	5÷7 min
- Pyłosuchość na dotyk:	15÷20 min
- Obróbka ścierna:	4 godz.

UWAGI:

Wymieszać lakier przed użyciem. Produkt jest zalecany do pokrywania wszystkich typów regularnych i nieregularnych powierzchni (drzwi kuchenne, łazienkowe i inne, a także ogólnie lakierowane meble) metodą bezpowietrzną i z powietrzem (w nanoszeniu przemysłowym). Odnacza się równowagą między kryciem, przejrzystością, gładkością, szlifowalnością i odmalowaniem.