

GOYLAKE A-316-2 LAKIER POLIURETANOWY BIAŁY PÓŁMAT

OPIS PRODUKTU

Biały poliuretanowy lakier nawierzchniowy, odznaczający się doskonałą pigmentowością i odpornością na żółknięcie. Schnięcie zachodzi po zmieszaniu z utwardzaczem C-316 w stosunku 2:1 (objętościowo).

OGÓLNE WŁASNOŚCI

- Nakładanie pistoletem (bez powietrza, w mieszance z powietrzem i aerograficznie).
- Doskonała pigmentowość i siła kryjąca
- Wyróżnia się neutralnym białym odcieniem (zachowuje go po przemalowaniu tym samym lakierem).
- Dobra przyczepność do różnych typów podkładów.
- Przyjemny i jedwabisty w dotyku.
- Świetny wygląd i jednorodna matowość wymalowań o niskiej połyskliwości.
- Dobra odporność na tarcie i zarysowanie.
- Dobra odporność na żółknięcie.

DANE FIZYCZNE (w 20°C)

	<i>P.U.LB.03.01-20</i>	<i>P.U.KA.03</i>
- Lepkość kubkiem Forda (n° 4):	tiksotropia	11"
- Ciężar:	1,23÷1,45 gr/cm ³	0,96÷0,98 gr/cm ³
- Cz. stałe %:	65÷75%	26÷28%
- Wygląd w pojemniku:	Ciecz stała	Postać ciekła
- Wygląd wyschniętej powłoki:	Biała	—
- Składowanie:	12 m-cy	6 m-cy

WŁASNOŚCI MIESZANKI:

- Stosunek składników:	GOYLAKE A-316-2 / C-316	2/1
- Lepkość:	objętościowo	
- Żywotność w +20°C:	20÷25 min	4÷5 godz.

CZAS SCHNIĘCIA (100 gr/m²)

- Pyłosuchość:	6 min
- Na dotyk:	13 min
- Sładowanie:	po 3÷4 godz.

SPOSOBY NANOSZENIA

	<i>Lepkość robocza</i>	<i>Rozcieńczalnik</i>	<i>% rozcieńczalnika</i>
- Aerograficznie, w mieszance z powietrzem i bez:	18÷22 min	TP100	0÷20%
- Natrysk elektrostatyczny:	14÷16 min		10÷30%

SZCZEGÓŁY NANOSZENIA

- Podłoże: Różne typy fornirów, drewna, MDF itp., uprzednio zaizolowane i obrobione ściernie
- Przygotowanie podłoża: Usunąć resztki po czyszczeniu papierem ściernym P360÷P400
- Rekomendowana ilość: 1÷2 warstwy po 120÷140 gr/m².

UWAGI:

Wymieszać lakier i mieszankę przed użyciem. Produkt zalecany dla wykończeń wszystkich białych powierzchni (drzwi kuchni/lazienki, drzwi, ogół mebli) ze względu na właściwą tiksotropię i siłę kryjącą (zwłaszcza na krawędziach). Wyróżnia się dobrą odpornością na żółknięcie, a także dobrą równowagą między kryciem, pigmentacją, białością, tiksotropią, gładkością i jedwabistością. Jest to pierwszorzędnej jakości lakier nawierzchniowy za odpowiednią cenę. Posiada neutralny odcień (błękitnawy), co wzmacnia wrażenie bieli.