

GOYLAKE A-2034 BEZBARWNY

Lakier Poliakrylowy Bezbarwny Półmat Na Schody i Blaty

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy poliakrylowy lakier nawierzchniowy dedykowany do drewnianych podłóg, parkietów, schodów, parapetów, blatów oraz płyt korkowych. Produkt jest utwardzany w proporcji 25% objętościowo, przy użyciu katalizatora C-2034.

GLÓWNE CECHY:

- ✓ Aplikacja przy użyciu pędzla, wałka, lub pistoletu lakierniczego
- ✓ Doskonała jednorodność powłoki
- ✓ Dobra odporność na ścieranie, tarcie i zarysowania
- ✓ Dobra odporność na żółknięcie

WŁASNOŚCI FIZYCZNE (20°C)

Gęstość:	0,96 kg/l
Zawartość części stałych:	26%
Wygląd suchej powłoki:	Bezbarwny
Trwałość (w nienaruszonym pojemniku):	12 miesięcy
Odporność na zarysowania UNE-48250-92 (Taber, CS-17/1000 gr/1000 cykli):	18 mg
Poziom głośowości (90 mikronów na szkło)	35 gloss
Wydajność:	6-8 m ² /lt

WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI

Proporcja:	A-2034 / C-2034: 25% objętościowo
Lepkość mieszanki:	40"
Żywotność mieszanki przy 20°C:	Około 4 godzin

CZASY SCHNIĘCIA (100gr/m²) (na drewnie przy 20°C i 60% wilgotności względnej)

Pyłosuchość:	30 min
Suchość na dotyk:	60 min
Suchość użytkowa:	16-18 godzin

SYSTEMY MALOWANIA

	Lepkość robocza	Rozpuszczalnik	Proporcja rozpuszczalnika
Natrysk Aerographic i Airless	20-30"	TP100.00.0000 TA500.00.0000	10-20%
Aplikacja pędzlem lub wałkiem	40"	Nie rozcieńczać	-----

PARAMETRY APLIKACJI

Przygotowanie podłoża:	Podłoże drewniane przed aplikacją należy uprzednio zapodkładać przy użyciu podkładów poliuretanowych z serii AZPIFOND lub IRUFOND, i następnie przeszlifować oraz sunąć pozostałości po szlifowaniu. W sytuacji gdy wymagane jest zwiększenie trwałości, odporności na żółknięcie, lub otwartoporowe wykończenie powierzchni, zaleca się nałożenie 3 warstw produktu GOYLAKE A-2034. Nie nakładać produktu na drewno o wilgotności wyższej niż 12% (Norma RS-41 z Norm Budownictwa Technologicznego, sekcja Konstrukcje-1984). Produkt może być również nakładany bezpośrednio na drewno jako lakier wielowarstwowy, co w efekcie pozwala osiągnąć nawet jeszcze lepszą jakość powłoki.
Nanoszenie:	Przed użyciem należy dobrze wymieszać lakier oraz samą mieszankę. Produkt należy nanosić zgodnie z zaleceniami - każda warstwa 6-8 m ² /lt. Aplikacja powyżej zalecanej ilości może spowodować niejednorodną barwę powłoki lakierniczej. Zaleca się stosowanie pojedynczej mieszanki na całą lakierowaną powierzchnię.
Przemaalowywanie:	Jeśli czas schnięcia jest dłuższy niż 24h, należy wykonać szlifowanie przed naniesieniem kolejnej warstwy lakieru w celu zwiększenia przyczepności.

UWAGI

Produkt oferuje łatwą aplikację przy użyciu pędzla, w sytuacjach gdy wymagana jest jednolitość barwna nanoszonej powłoki. W przypadku zanieczyszczonych podłoży, można dodać do mieszanki 1% dodatku Antysilikon K-126 i dobrze wymieszać z lakierem. Wykonać próbną aplikację na zanieczyszczonej powierzchni. Dodatek Antysilikon K-126 należy stosować tylko wtedy gdy jest to absolutnie konieczne, ponieważ może on powodować obniżenie transparentności i rozlewności lakieru, oraz zwiększyć śliskość powłoki lakierniczej.

WYŁĄCZNY AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR	ANMAR Sp. z o.o. Sp.K. ul. Żelazna 28 05-071 Długa Szlachecka	Punkt sprzedaży i dostaw: ul. Rataja 8 05-570 Sulejów	tel. (22) 380-74-05 dok-centrala@anmarservice.pl
IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/n° . Apdo 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - Spain - Review: 1/01-2012			

Instrukcje zawarte w niniejszej karcie technicznej jak również podane tu zalecenia, oparte są na naszym doświadczeniu i powinny być używane jako niezobowiązujący poradnik. Dane zawarte w tej karcie są jedynie propozycją i nie należy traktować ich w sposób restrykcyjny. Klient może i powinien sprawdzić dostarczone przez nas towary, i upewnić się że są odpowiednie dla planowanych przez niego celów. Całkowicie poza naszą kontrolą jest prawidłowość procesu aplikacji, zastosowania, zmienność warunków pracy, itp., co oznacza że klient jest za nie odpowiedzialny. Biorąc pod uwagę powyższe, całkowicie gwarantujemy jakość naszych produktów, w oparciu o wcześniej wykonane zobowiązania dotyczące sprzedaży i dostaw naszych produktów.

GOYLAKE A-2035 BEZBARWNY

Lakier Poliakrylowy Bezbarwny Mat Na Schody i Blaty

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy poliakrylowy lakier nawierzchniowy dedykowany do drewnianych podłóg, parkietów, schodów, parapetów, blatów oraz płyt korkowych. Produkt jest utwardzany w proporcji 25% objętościowo, przy użyciu katalizatora C-2034.

GLÓWNE CECHY:

- ✓ Aplikacja przy użyciu pędzla, wałka, lub pistoletu lakierniczego
- ✓ Doskonała jednorodność powłoki
- ✓ Dobra odporność na ścieranie, tarcie i zarysowania
- ✓ Dobra odporność na żółknięcie

WŁASNOŚCI FIZYCZNE (20°C)

Gęstość:	0,96 kg/l
Zawartość części stałych:	24%
Wygląd suchej powłoki:	Bezbarwny
Trwałość (w nienaruszonym pojemniku):	12 miesięcy
Odporność na zarysowania (Taber, S-42, 25 cykli):	20 mg
Poziom głośowości (90 mikronów na szkło)	10 gloss
Wydajność:	6-8 m ² /lt

WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI

Proporcja:	A-2035 / C-2034: 25% objętościowo
Lepkość mieszanki:	40"
Żywotność mieszanki przy 20°C:	Około 4 godzin

CZASY SCHNIĘCIA (100gr/m²) (na drewnie przy 20°C i 60% wilgotności względnej)

Pyłosuchość:	30 min
Suchość na dotyk:	60 min
Suchość użytkowa:	16-18 godzin

SYSTEMY MALOWANIA

	Lepkość robocza	Rozpuszczalnik	Proporcja rozpuszczalnika
Natrysk Aerographic i Airless	20-30"	TP100.00.0000 TA500.00.0000	10-20%
Aplikacja pędzlem lub wałkiem	40"	Nie rozcieńczać	-----

PARAMETRY APLIKACJI

Przygotowanie podłoża:	Podłoże drewniane przed aplikacją należy uprzednio zapodkładać przy użyciu podkładów poliuretanowych z serii AZPIFOND lub IRUFOND, i następnie przeszlifować oraz sunąć pozostałości po szlifowaniu. W sytuacji gdy wymagane jest zwiększenie trwałości, odporności na żółknięcie, lub otwartoporowe wykończenie powierzchni, zaleca się nałożenie 3 warstw produktu GOYLAKE A-2035. Nie nakładać produktu na drewno o wilgotności wyższej niż 12% (Norma RS-41 z Norm Budownictwa Technologicznego, sekcja Konstrukcje-1984). Produkt może być również nakładany bezpośrednio na drewno jako lakier wielowarstwowy, co w efekcie pozwala osiągnąć nawet jeszcze lepszą jakość powłoki.
Nanoszenie:	Przed użyciem należy dobrze wymieszać lakier oraz samą mieszankę. Produkt należy nanosić zgodnie z zaleceniami - każda warstwa 6-8 m ² /lt. Aplikacja powyżej zalecanej ilości może spowodować niejednorodną barwę powłoki lakierniczej. Zaleca się stosowanie pojedynczej mieszanki na całą lakierowaną powierzchnię.
Przemaalowywanie:	Jeśli czas schnięcia jest dłuższy niż 24h, należy wykonać szlifowanie przed naniesieniem kolejnej warstwy lakieru w celu zwiększenia przyczepności.

UWAGI

Produkt oferuje łatwą aplikację przy użyciu pędzla, w sytuacjach gdy wymagana jest jednolitość barwna nanoszonej powłoki. W przypadku zanieczyszczonych podłoży, można dodać do mieszanki 1% dodatku Antysilikon K-126 i dobrze wymieszać z lakierem. Wykonać próbną aplikację na zanieczyszczonym podłożu. Dodatek Antysilikon K-126 należy stosować tylko wtedy gdy jest to absolutnie konieczne, ponieważ może on powodować obniżenie transparentności i rozlewności lakieru, oraz zwiększyć śliskość powłoki lakierniczej.

WYŁĄCZNY AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR	ANMAR Sp. z o.o. Sp.K. ul. Żelazna 28 05-071 Długa Szlachecka	Punkt sprzedaży i dostaw: ul. Rataja 8 05-570 Sulejówek	tel. (22) 380-74-05 dok-centrala@anmarservice.pl
IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/n° . Apdo 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - Spain - Review: 1/01-2012			

Instrukcje zawarte w niniejszej karcie technicznej jak również podane tu zalecenia, oparte są na naszym doświadczeniu i powinny być używane jako niezobowiązujący poradnik. Dane zawarte w tej karcie są jedynie propozycją i nie należy traktować ich w sposób restrykcyjny. Klient może i powinien sprawdzić dostarczone przez nas towary, i upewnić się że są odpowiednie dla planowanych przez niego celów. Całkowicie poza naszą kontrolą jest prawidłowość procesu aplikacji, zastosowania, zmienność warunków pracy, itp., co oznacza że klient jest za nie odpowiedzialny. Biorąc pod uwagę powyższe, całkowicie gwarantujemy jakość naszych produktów, w oparciu o wcześniej wykonane zobowiązania dotyczące sprzedaży i dostaw naszych produktów.

iki PARKET - PRIMER PROFESSIONAL

OPIS PRODUKTU:

Dwukomponentowy podkład na bazie wody, zaprojektowany specjalnie do zabezpieczania podłóg i parkietów. Produkt charakteryzuje się niepalnością oraz bezwonnością.

Przed aplikacją do podkładu należy dodać 10% katalizatora HARDENER SK.

GLÓWNE CECHY

- Aplikacja przy użyciu wałka lub pędzla
- Szybkie schnięcie
- Doskonały do szlifowania (na szlifierkach orbitalnych i wibracyjnych)
- Zachowuje naturalny kolor drewna
- Zapewnia doskonałą przyczepność dla wodnych lakierów nawierzchniowych
- Wysoka odporność na taniny w problematycznych gatunkach drewna, nawet w przypadku ich akumulacji
- Umożliwia wykonywanie różnego rodzaju kolorów
- Odporny na żółknięcie
- Maszyny i urządzenia wykorzystane w trakcie aplikacji mogą być myte wodą

CHARAKTERYSTYKA

Proporcje mieszanki: (PROFESSIONAL / HARENER SK)	10/1
Żywotność mieszanki	3-4 godziny
Lepkość Kubek Forda N°4	25-30"
Gęstość	1,03 gr/cm ³
Części stałe	33%
pH-	7
Wygląd w butelce	Mleczny płyn
Trwałość w zamkniętym opakowaniu (nienarażony na ujemne temperatury)	Minimum 6 miesięcy
Wydajność	10-15 m ² /l
Czas schnięcia (100 g/m ² w 20°C i 60% wilgotności względnej)	
Pyłosuchość	30 min
Suchość na dotyk	60 min
Szlifowanie	4 godziny
Przemaalowywanie	> 4 godzin

APLIKACJA

Podłoże:

Drewno (parkiet lub podłoga drewniana). Nie nakładać na drewno o wilgotności powyżej 12% (Normy UNE 56810-86)

Przygotowanie podłoża:

Wykonać szlifowanie drewna. Zaleca się stosowanie drobnego ziarna w celu uzyskania lepszego wypełnienia i krycia. Usunąć zabrudzenia, tłuszcze, pozostałości po szlifowaniu, itp.

Nanoszenie:

Dobrze wymieszać produkt przed użyciem. Używać odpowiedniej odzieży roboczej i narzędzi. Nakładać 1-2 warstwy uwzględniając rekomendowaną wydajność produktu. Produkt winien być наносzony z jego standardową lepkością (bez rozcieńczania), jednak w przypadku potrzeby rozcieńczenia należy użyć wody. Nie nanosić produktu w temperaturze poniżej 12°C. Przed aplikacją produkt doprowadzić do temperatury 20°C.

Schnięcie:

Czas schnięcia w dużej mierze uzależniony jest od wagi i rodzaju podłoża, oraz warunków otoczenia w trakcie schnięcia. Zaleca się zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu aplikacji, w celu umożliwienia odparowania wody, uniknięcia zbyt wysokiej wilgotności powietrza, oraz dobrego zbudowania struktury filmu.

Szlifowanie:

Szlifowanie należy wykonać przy użyciu szlifierek wibracyjnych, orbitalnych lub ręcznie. Nie zaleca się szlifowania maszynami rolkowymi lub pasowymi. Wykonać delikatne szlifowanie pomiędzy warstwami przy użyciu drobnopiękistego papieru ściernego (280 lub wyżej). Stosując papiery ściernie zawierające stearynian lub siatki ściernie, należy minimalizować zatykanie lub wypełnienie materiału ściernego.

Przemaalowywanie:

Kolejne warstwy mogą być nanoszone po 4 godzinach schnięcia. W celu osiągnięcia najlepszej jakości powłoki, przed naniesieniem lakieru nawierzchniowego zaleca się zapewnienie 16 godzinnego okresu schnięcia we wspomnianej wyżej warunkach.

UWAGI:

Lakiery na bazie wody wyróżniają się dobrym szlifowaniem oraz oddawaniem naturalnego ocienieniu drewna, co widoczne jest szczególnie w przypadku dębu. Dzięki swoim właściwościom antytaninowym pozwalają na wykonywanie wszystkich rodzajów kolorów. Zalecane jest wykończenie powierzchni lakierami nawierzchniowymi na bazie wody.

W przypadku bardzo twardego i ciemnego drewna (np. Ipe), zaleca się bezpośrednią aplikację lakieru nawierzchniowego ELITE PROFESSIONAL.

WYŁĄCZNY AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR	ANMAR Sp. z o.o. Sp.K. ul. Żelazna 28 05-071 Długa Szlachecka	Punkt sprzedaży i dostaw: ul. Rataja 8 05-570 Sulejówek	tel. (22) 380-74-05 dok-centrala@anmarservice.pl
IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/nº . Apdo 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - Spain - Review: 1/01-2012			

Instrukcje zawarte w niniejszej karcie technicznej jak również podane tu zalecenia, oparte są na naszym doświadczeniu i powinny być używane jako niezobowiązujący poradnik. Dane zawarte w tej karcie są jedynie propozycją i nie należy traktować ich w sposób restrykcyjny. Klient może i powinien sprawdzić dostarczone przez nas towary, i upewnić się że są odpowiednie dla planowanych przez niego celów. Całkowicie poza naszą kontrolą jest prawidłowość procesu aplikacji, zastosowania, zmienność warunków pracy, itp., co oznacza że klient jest za nie odpowiedzialny. Biorąc pod uwagę powyższe, całkowicie gwarantujemy jakość naszych produktów, w oparciu o wcześniej wykonane zobowiązania dotyczące sprzedaży i dostaw naszych produktów.

iki PARKET – PROFESSIONAL NATURE

OPIS PRODUKTU:

Dwukomponentowy wodny lakier nawierzchniowy na bazie żywic poliuretanowych o bardzo niskiej glosowości, zaprojektowany specjalnie do lakierowania podłóg i parkietów drewnianych. Przed aplikacją do lakieru należy dodać 10% katalizatora HARDENER SK. Produkt jest przyjazny dla środowiska z powodu niskiej zawartości LZO (Lotne Związki Organiczne), niższej niż maksymalny limit dopuszczalny przez Dyrektywę Europejską 2004-42-CE.

GLÓWNE CECHY

- Łatwa aplikacja przy użyciu wałka lub pędzla (jednolity odcień)
- Doskonała odporność na ścieranie (nadaje się do obiektów sportowych)
- Doskonała odporność chemiczna na produkty użytku domowego (P.1 DIN 68861, klasa 1B)
- Bardzo dobra odporność na zarysowania i ślady obcasów, w szczególności w połączeniu z CrossLinker'em
- Odporność na żółknięcie
- Współczynnik poślizgu: odpowiedni do hal sportowych
- Reakcja na ogień: Klasa palności **CFL-s1**
- Nie zawiera NMP (N-metylopirolidon)
- Bardzo niska skłonność do zielenienia dębiny
- Bezwonny w trakcie lakierowania
- Maszyny i urządzenia wykorzystane w trakcie aplikacji mogą być myte wodą

CHARAKTERYSTYKA

Proporcje mieszanki: (NATURE / HARENER SK)	10/1
Żywotność mieszanki	4 godziny
Lepkość Kubek Forda N°4	20-30"
Gęstość	1,03 gr/cm ³
Części stałe	29%
Mieszanka LZO (maksymalny dopuszczalny limit 140 g/l)	90 g/l
pH-	7.8
Odporność na ścieranie metodą Tabera (PE-28, po 25 c.)	10 mg (doskonała)
Odporność na ścieranie metodą Tabera (EN14904, CS-10/500g/ 1000 c.)	17 mg (doskonała)
Współczynnik poślizgu (EN14904, obiekty sportowe)	100 (satisfakcjonujący)
Reakcja na ogień (według normy RD 110/2008)	CFL-s1
Wygląd suchego filmu	Bezbarwny
Trwałość w zamkniętym opakowaniu (nienarażony na ujemne temperatury)	Minimum 6 miesięcy
Wydajność	10-15 m ² /l
Czas schnięcia (100 g/m ² w 20°C i 60% wilgotności względnej)	
Pyłosuchość	30 min
Suchość na dotyk	60 min
Szlifowanie	4 godziny
Przemaalowywanie	> 4 godzin

APLIKACJA

Podłoże i przygotowanie:

W pierwszej kolejności wykonać szlifowanie drewna oraz dokładnie oczyścić powierzchnię. Możliwym jest bezpośrednie nakładanie lakieru NATURE na drewno, nawet na drewno zawierające taniny (np. dąb). W przypadku wprowadzanych na rynek nowych gatunków drewna, niezbędne jest wykonanie testów przedprodukcyjnych.

Sporządzenie mieszanki:

Przed aplikacją należy połączyć komponenty i dokładnie wymieszać (można mieszać ręcznie, jakkolwiek zalecane jest mieszanie w mieszalniku automatycznym przez około 1 minutę). Żywotność mieszanki jest ograniczona i wynosi w przybliżeniu 4 godziny. Po osiągnięciu tego czasu produkt traci swoje właściwości.

Nanoszenie:

Produkt winien być nanoszony z jego standardową lepkością (bez rozcieńczania). Przed aplikacją produkt doprowadzić do temperatury 20°C. W przypadku potrzeby rozcieńczenia należy użyć wody demineralizowanej lub destylowanej. Nakładać 2-3 warstwy po 100-120 g/m² wykonując międzyszlify przy użyciu drobnoziarnistego papieru ściernego (>220).

Schnięcie:

Zaleca się zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu aplikacji w celu umożliwienia odparowania wody, uniknięcia zbyt wysokiej wilgotności powietrza, oraz dobrego zbudowania struktury filmu. W celu osiągnięcia optymalnych warunków lakierowania (właściwości estetyczne i fizyko-chemiczne) należy kontrolować temperaturę w trakcie aplikacji i schnięcia, utrzymując ją na poziomie 15-30°C, oraz wilgotność poniżej 70%. Po naniesieniu ostatniej warstwy należy pozostawić podłogę na co najmniej 48 godzin, w celu osiągnięcia optymalnej odporności na zarysowania.

Czyszczenie:

Po zakończeniu aplikacji narzędzia i urządzenia użyte do pracy powinny być umyte wodą. Jeśli jednak resztki produktu zdolają zaschnąć, wówczas do ich usunięcia należy użyć rozpuszczalnika acetonowego.

UWAGI:

NATURE łączy w sobie zalety lakierów wodnych (bezwonność, niską zawartość komponentów rozpuszczalnikowych) z doskonałą jakością i wydajnością tworzonych powłok.

WYŁĄCZNY AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR	ANMAR Sp. z o.o. Sp.K. ul. Żelazna 28 05-071 Długa Szlachecka	Punkt sprzedaży i dostaw: ul. Rataja 8 05-570 Sulejówek	tel. (22) 380-74-05 dok-centrala@anmarservice.pl
IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/n°. Apdo 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - Spain - Review: 1/01-2012			

iki PARKET - ELITE PROFESSIONAL

OPIS PRODUKTU:

Dwukomponentowy wodny lakier nawierzchniowy na bazie żywic poliuretanowych, zaprojektowany specjalnie do lakierowania podłóg i parkietów drewnianych. Przed aplikacją do lakieru należy dodać 10% katalizatora HARDENER SK. Produkt jest przyjazny dla środowiska z powodu niskiej zawartości LZO (Lotne Związki Organiczne), niższej niż maksymalny limit dopuszczalny przez Dyrektywę Europejską 2004-42-CE.



Spełnia francuskie przepisy dotyczące ochrony powietrza na poziomie klasyfikacji A+

GLÓWNE CECHY

- Aplikacja przy użyciu wałka lub pędzla (jednolity odcień)
- Doskonała odporność na ścieranie (nadaje się do obiektów sportowych)
- Doskonała odporność chemiczna na produkty użytku domowego (P.1 DIN 68861, klasa 1B)
- Bardzo dobra odporność na zarysowania i ślady obcasów, w szczególności w połączeniu z CrossLinker'em
- Odporność na żółknięcie
- Współczynnik poślizgu: odpowiedni do hal sportowych, klasa 3 według normy CTE
- Reakcja na ogień: Klasa palności CFL-s1
- Nie zawiera NMP (N-metylopirolidon)
- Bardzo niska skłonność do zielenienia dębiny
- Bezwonny w trakcie lakierowania
- Maszyny i urządzenia wykorzystane w trakcie aplikacji mogą być myte wodą

CHARAKTERYSTYKA

Proporcje mieszanki: (ELITE PROFESSIONAL / HARDENER SK)	10/1
Żywotność mieszanki	4 godziny
Lepkość Kubek Forda N°4	20-30"
Gęstość	1,035 gr/cm ³
Części stałe	35%
Mieszanka LZO (maksymalny dopuszczalny limit 140 g/l)	90 g/l
pH-	7.8
Odporność na ścieranie metodą Tabera (PE-28, po 25 c.)	10 mg (doskonała)
Odporność na ścieranie metodą Tabera (EN14904, CS-10/500g/ 1000 c.)	17 mg (doskonała)
Współczynnik poślizgu (EN14904, obiekty sportowe)	100 (satysfakcjonujący)
Współczynnik poślizgu (UNE12633, CTE)	Klasa 3
Reakcja na ogień (według normy RD 110/2008)	CFL-s1
Wygląd suchego filmu	Bezbarwny
Trwałość w zamkniętym opakowaniu (nienarażony na ujemne temperatury)	Minimum 6 miesięcy
Wydajność	10-15 m ² /l
Czas schnięcia (100 g/m ² w 20°C i 60% wilgotności względnej)	
Pyłosuchość	30 min
Suchość na dotyk	60 min
Szlifowanie	4 godziny
Przemaalowywanie	> 4 godzin
Lepkość Kubek Forda N°4	30-50"
VOC	250 g/l
Wygląd w butelce	Płynna ciecz
Trwałość w zamkniętym opakowaniu (nienarażony na ujemne temperatury)	Minimum 6 miesięcy

APLIKACJA

Podłoże i przygotowanie:

W pierwszej kolejności wykonać szlifowanie drewna oraz dokładnie oczyścić powierzchnię. Możliwym jest bezpośrednie nakładanie lakieru ELITE PROFESSIONAL na drewno, nawet na drewno zawierające taniny (np. dąb). Opcjonalnie można jako pierwszą warstwę nałożyć wodny podkład PRIMER PROFESSIONAL i dobrze wyszlifować. Zaleca się stosowanie produktu na drewno którego właściwości są w pełni znane. W przypadku wprowadzanych na rynek nowych gatunków drewna,

niezbędne jest wykonanie testów przedprodukcyjnych.

Sporządzenie mieszanki:

Przed aplikacją należy połączyć komponenty i dokładnie wymieszać (można mieszać ręcznie, jakkolwiek zalecane jest mieszanie w mieszalniku automatycznym przez około 1 minutę). Żywotność mieszanki jest ograniczona i wynosi w przybliżeniu 4 godziny. Po osiągnięciu tego czasu produkt traci swoje właściwości.

Nanoszenie:

Produkt winien być nanoszony z jego standardową lepkością (bez rozcieńczania). Przed aplikacją produkt doprowadzić do temperatury 20°C. W przypadku potrzeby rozcieńczenia należy użyć wody demineralizowanej lub destylowanej. Nakładać 3 warstwy po 80-100 g/m² wykonując międzyszlify przy użyciu drobnoziarnistego papieru ściernego (>220).

Schnięcie:

Zaleca się zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu aplikacji w celu umożliwienia odparowania wody, uniknięcia zbyt wysokiej wilgotności powietrza, oraz dobrego zbudowania struktury filmu. W celu osiągnięcia optymalnych warunków lakierowania (właściwości estetyczne i fizyko-chemiczne) należy kontrolować temperaturę w trakcie aplikacji i schnięcia, utrzymując ją na poziomie 15-30°C, oraz wilgotność poniżej 70%. Po naniesieniu ostatniej warstwy należy pozostawić podłogę na co najmniej 48 godzin, w celu osiągnięcia optymalnej odporności na zarysowania.

Czyszczenie:

Po zakończeniu aplikacji narzędzia i urządzenia użyte do pracy powinny być umyte wodą. Jeśli jednak resztki produktu zdołają zaschnąć, wówczas do ich usunięcia należy użyć rozpuszczalnika acetonowego.

UWAGI:

ELITE PROFESSIONAL łączy w sobie zalety lakierów wodnych (bezwonność, niską zawartość komponentów rozpuszczalnikowych) z doskonałą jakością i wydajnością tworzonych powłok. Występuje w następujących poziomach glosowości:

- ELITE PROFESSIONAL MATT
- ELITE PROFESSIONAL SEMI-MATT
- ELITE PROFESSIONAL SATIN
- ELITE PROFESSIONAL SEMI-GLOSS

WYŁĄCZNY AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR	ANMAR Sp. z o.o. Sp.K. ul. Żelazna 28 05-071 Długa Szlachecka	Punkt sprzedaży i dostaw: ul. Rataja 8 05-570 Sulejówek	tel. (22) 380-74-05 dok-centrala@anmarservice.pl
IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/nº . Apdo 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - Spain - Review: 1/01-2012			

iki PARKET - OIL

OPIS PRODUKTU:

Gama kolorów wodnych opartych na bazie specjalnie zaprojektowanych olei naturalnych, przeznaczonych do barwienia podłóg drewnianych. W standardzie dostępne są następujące kolory: kość słoniowa, wenge, orzech antyczny, orzech ciemny i kasztan. Zaleca się do stosowania z pozostałymi produktami z serii ikiParket. Produkt jest przyjazny dla środowiska z powodu niskiej zawartości LZO (Lotne Związki Organiczne).

GLÓWNE CECHY

- zapewniają jednolity kolor nawierzchni przy długim czasie aplikacji, bez pozostawiania śladów na łączeniach
- w trakcie aplikacji charakteryzuje się niską emisyjnością związków zapachowych oraz rozpuszczalników
- charakteryzuje się małym wpływem na środowisko

CHARAKTERYSTYKA

Lepkość Kubek Forda N°4	30-50"
VOC	250 g/l
Wygląd w butelce	Płynna ciecz
Trwałość w zamkniętym opakowaniu (nienarażony na ujemne temperatury)	Minimum 6 miesięcy

APLIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Parkiety i drewniane podłogi należy dokładnie oczyścić z różnego rodzaju zanieczyszczeń (woski, tłuszcze, itp.), wykonać szlifowanie przy użyciu droбноziarnistego papieru ściernego (150 lub wyżej). Należy unikać pojawienia się pasów i rowków. Na drewnie egzotycznym (Ipe, Kambala, Wenge, itp.) czas schnięcia jest dłuższy i może pojawić się problem z przyczepnością.

Nanoszenie:

Produkt należy nakładać przy użyciu szpatułki lub pędzla, i usuwać jego nadmiar oraz wyrównywać kolor za pomocą szmatki lub maszyny do polerowania. Po upływie 15 minut należy wykonać proces polerowania maszyną polerską, w celu wyrównania pojawiających się defektów oraz ujednolicenia koloru. Bardzo ważne jest dobre rozprowadzenie produktu i unikanie jego nadmiernej akumulacji, ponieważ może powodować to opóźnienie schnięcia oraz problemy z przyczepnością. Pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 16 godzin (jedna noc), maksimum do 72 godzin. Jeśli po tym czasie widoczne są zastoiska produktu lub niewyschnięte obszary na podłodze, wówczas należy je wytrzeć i pozostawić ponownie do wyschnięcia.

Przemaalowywanie:

Jako kolejną warstwę należy nanieść podkład PRIMER PROFESSIONAL a następnie lakier nawierzchniowy ELITE PROFESSIONAL, lub kilka warstw samego tylko lakieru. W przypadku ciemnych kolorów (np. wenge) zaleca się bezpośrednie nakładanie lakieru ELITE PROFESSIONAL, w celu osiągnięcia lepszej odporności na białe zarysowania podczas uderzeń.

Czyszczenie:

Używać spirytusu mineralnego, terpentyny, acetonu, itp.

UWAGI: Nagromadzenie chusteczek nasączonych olejem może spowodować samozapłon. Przed wyrzuceniem zwilż je wodą lub przechowuj w zamkniętym pojemniku.

WYŁĄCZNY AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR	ANMAR Sp. z o.o. Sp.K. ul. Żelazna 28 05-071 Długa Szlachecka	Punkt sprzedaży i dostaw: ul. Rataja 8 05-570 Sulejówek	tel. (22) 380-74-05 dok-centrala@anmarservice.pl
IRURENA GROUP Ctra. De Tolosa s/n° . Apdo 30 20730 Azpeitia - Gipuzkoa - Spain - Review: 1/01-2012			

MONTEGO PRIMER PU-SOL

Poliuretanowy Środek Gruntujący Do Kleju Montego PU2-60/90

ZASTOSOWANIE

Jednoskładnikowy środek gruntujący, będący roztworem poliuretanu w rozpuszczalnikach organicznych. Produkt zalecany jako warstwa gruntująca przed zastosowaniem kleju MONTEGO PU2-60/90.

Stosowany do podłoży chłonnych i niechłonnych, np. jastrychów cementowych, anhydrytowych, ksyrolitowych i magnezjowych, betonu, płyt kamiennych, asfaltu lanego, okładzin drewnianych.

Charakteryzuje się dobrymi właściwościami wnikania w podłoże jak również działa wzmacniająco.

Przez trzykrotne naniesienie nadaje się do odizolowania przedostającej się kapilarnie wilgoci oraz wilgoci resztkowej do 4 CM% na trwałe odpornych na działanie wilgoci podłożach. Nie nadaje się do odizolowania przedostającej się kapilarnie wilgoci na jastrychach anhydrytowych i magnezjowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być równe, czyste, bez pęknięć, wytrzymałe na rozciąganie i zgniatanie oraz izolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SPOSÓB UŻYCIA

Grunt nanosić pędzlem, szczotką lub wałkiem. Aby uzyskać optymalne zwilżenie podłoża oraz zapewnić zamknięcie porów zwartą powłoką środka gruntującego zawsze należy wyrównać warstwy наносzone szpachlą.

GRUNTOWANIE

MONTEGO PRIMER PU należy nanosić równomiernie na podłoże. Następnie jeszcze wilgotną powierzchnię posypać równomiernie suchym piaskiem kwarcowym MONTEGO SAND.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

MONTEGO PRIMER PU należy nanieść dwukrotnie. Po naniesieniu każdej warstwy konieczny jest odstęp czasowy od 2 godzin do maksymalnie 24 godzin. Jeszcze wilgotną powierzchnię drugiej warstwy posypuje się równomiernie suchym piaskiem kwarcowym MONTEGO SAND. Po wyschnięciu nakładanych warstw można w przeciągu 24 godz. przyklejać parkiet bez odkurzania, używając kleju MONTEGO PU2-60/90.

MAGAZYNOWANIE

Środek gruntujący należy przechowywać zgodnie z przepisami dotyczącymi magazynowania substancji łatwopalnych w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od 5°C do 25°C. Nie należy przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ognia.

DANE TECHNICZNE

1. Baza	poliuretan
2. Kolor	brązowy
3. Gęstość	0,95 g/cm ³
4. Temperatura aplikacji	najlepiej między +15°C / +30°C
5. Sposób nanoszenia	pędzel, szczotka lub wałek
6. Zużycie (jako warstwa gruntująca)	150 g/m ²
Zużycie (jako izolacja przeciwwilgociowa)	250 - 300 g/m ²
7. Możliwość wejścia na powierzchnię	1-12 h
8. Możliwość wykonania dalszych prac	po około 2 h (w zależności od schnięcia powierzchni)
9. Zdolność do obciążenia kółkami krzeseł	Tak (kółka wg. DIN EN 12529)
10. Na ogrzewanie podłogowe	Tak (jako masa gruntująca). Jako izolacja przeciwwilgociowa do poziomu wilgoci maksymalnie – CM 3% (dla jastrychów cementowych)
11. Czyszczenie	Przed całkowitym utwardzeniem usunąć acetonem

OPAKOWANIA

1 kg, 10 kg

TERMIN GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji

BEZPIECZEŃSTWO (dotyczy składnika B)

Produkt niebezpieczny dla zdrowia.

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 - Działa drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 - Działa drażniąco na oczy. H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P261 - Unikać wdychania pyłu/ dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P310 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ (lekarzem).

P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. P331 - NIE wywoływać wymiotów. P342+P311 - W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUC / lekarzem. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Składniki niebezpieczne: • Toluen (CAS: 108-88-3); • aromatyczny poliizocyjanian - prepolimer (CAS: 67815-87-6); • 4,4'-Metylenobis (fenyloizocyjanian) (CAS: 101-68-8); • Oligomeryczne MDI: oligomeryczne produkty reakcji formaldehydu z aniliną i fosgenem (CAS: 32055-14-4)

DYSTRYBUTOR	ANMAR Sp. z o.o. Sp.K. ul. Żelazna 28 05-071 Długa Szlachecka	Punkt sprzedaży i dostaw: ul. Rataja 8 05-570 Sulejówek	tel. (22) 380-74-05 dok-centrala@anmarservice.pl
PRODUCENT	Aned Sp. z o.o. 96-513 Nowa Sucha, Okopy 17A		

MONTEGO MS-S

Klej Hybrydowy SMP (Polimery Modyfikowane Silanami)

ZASTOSOWANIE

ZALETY

Jednoskładnikowy elastyczny klej hybrydowy na bazie MS polimerów do klejenia parkietów i deski.

Odpowiedni do klejenia:

- parkietów mozaikowych wg DIN EN 13488,
- parkietów litych wg DIN EN 13226
- parkietów wielowarstwowych wg DIN EN 13489
- desek litych do 200 mm szerokości
- 10 mm lamelek wg DIN EN 13227
- bruku drewnianego RE/WE wg DIN 68702

Do zastosowania na jastrychu cementowym i anhydrytowym, masach szpachlowych i samopoziomujących, podłodze kamiennej, metalowej.

Nie zawiera rozpuszczalników i izocyjanianów – bez wyraźnego zapachu.

Posiada właściwości wygłuszające (nawet do 18 dB).

Odporny na wilgoć zawartą w pomieszczeniu (nawet do 75%)

Zawiera znikomą ilość związków lotnych LZO.

Nadaje się do ogrzewania podłogowego.

Możliwy do bezpośredniego nakładania bez potrzeby gruntowania podłoża.

Montaż bez czasu odparowania.

Trwale elastyczny.

Łatwy w aplikacji.

Dla parkietu i deski z litego drewna o maksymalnej szerokości 200 mm i grubości 23 mm

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

W celu profesjonalnego przygotowania podłoża musi ono odpowiadać wymogom DIN 18356 „układanie parkietu” oraz DIN 18365. Na powierzchniach z ogrzewaniem podłogowym stosować się do wskazań normy DIN 281; PN-EN 14293

SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość opakowania doprowadzić do temperatury pokojowej. Po otwarciu zdjąć folię zabezpieczającą i od razu bez mieszania usunąć ewentualną skórkę - jeśli takowa jest.

Klej rozprowadzić równomiernie po podłożu przy pomocy odpowiedniej szpachli zębatej.

Nakładać tylko na takiej powierzchni, jaka może być przykryta parkietem w czasie około 40 minut. Konieczne jest zachowanie ok.10 mm dyktacji pomiędzy ścianą a parkietem.

Kliny usunąć natychmiast po ułożeniu parkietu.

Ewentualne zabrudzenia usunąć natychmiast przy użyciu czystej ściereczki.

TEMPERATURA PRACY

Najlepiej nakładać w temperaturze między +18C a +25C. Nie stosować poniżej temperatury +15C podłoża. Nie przekraczać 75% wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

ZALECANY ROZMIAR SZPACHLI i ZUŻYCIA

TKB B3	800 – 900 g/m ²	parkiet mozaikowy, gotowy (małe formaty)
TKB B5	800 – 1000 g/m ²	laminaty, parkiet gotowy (duże formaty)
TKB B11	900 – 1300 g/m ²	kostka brukowa, lamelki, parkiet lity, mozaika przemysłowa
TKB B13	900 – 1400 g/m ²	deski lite, parkiet gotowy (duże wielkości)

Zużycie zależne jest od struktury podłoża i klejonych elementów.

DANE TECHNICZNE

1. Baza	silany modyfikowane polimerami
2. Kolor	beżowy
3. Konsystencja	pasta
4. Gęstość	1,58 g/cm ³
5. Temperatura aplikacji	najlepiej między +18°C / +30°C
6. Wilgotność powietrza	do 75%
7. Sposób nanoszenia	grzebień (listwa TKB B3, B5, B11, B13)
8. Zużycie	800-1400 g/m ² w zależności od użytej listwy
9. Czas otwarty	ok. 40 min. w zależności od temperatury i wilgotności
10. Czas kładzenia	ok. 30 min. po nałożeniu kleju w zależności od temp.
11. Możliwość wejścia na powierzchnię	24 h
12. Możliwość wiązania	ok. 72 h
13. Na ogrzewanie podłogowe	Tak
14. Czyszczenie	Przed całkowitym utwardzeniem usunąć szmatką. Narzędzia za pomocą rozpuszczalnika MONTEGO MS

OPAKOWANIA

15 kg

TERMIN GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji

BEZPIECZEŃSTWO**PRZECHOWYWANIE**

„Produkt niepalny”.

Klej należy przechowywać w oryginalnie szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od 5⁰C do 30⁰C. Chronić przed mrozem.

DYSTRYBUTOR	ANMAR Sp. z o.o. Sp.K. ul. Żelazna 28 05-071 Długa Szlachecka	Punkt sprzedaży i dostaw: ul. Rataja 8 05-570 Sulejówek	tel. (22) 380-74-05 dok-centrala@anmarservice.pl
PRODUCENT	Aned Sp. z o.o. 96-513 Nowa Sucha, Okopy 17A		

MONTEGO PU2-60
Klej Poliuretanowy (Składnik A+B)**ZASTOSOWANIE**

Nie zawierający rozpuszczalnika dwuskładnikowy klej poliuretanowy (wg. DIN EN 14293) do bezprzesuwne klejenia.

Odpowiedni do klejenia:

- parkietów mozaikowych wg DIN EN 13488,
- parkietów litych wg DIN EN 13226
- parkietów wielowarstwowych wg DIN EN 13489
- desek litych wg DIN EN 13226 i DIN EN 13990
- mozaiki przemysłowej wg DIN EN 14761
- 10 mm lamelek wg DIN EN 13227
- bruku drewnianego RE/WE wg DIN 68702

Do zastosowania na jastrychu cementowym i anhydrytowym, masach szpachlowych i samopoziomujących, podłódze kamiennej, metalowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

W celu profesjonalnego przygotowania podłoża musi ono odpowiadać wymogom DIN 18356 „układanie parkietu” oraz DIN 18365. W celu odpowiedniego zagruntowania podłoża zaleca się produkt: MONTEGO PRIMER PU -PLUS lub MONTEGO PRIMER PU-SOL

SPOSÓB UŻYCIA

Należy dodać całość komponentu B do komponentu A i dokładnie wymieszać – najlepiej używając elektrycznego mieszadła – do uzyskania jednolitego koloru.

Nałożyć klej na powierzchnię przy użyciu szpachli. Następnie umieścić na rozprowadzonym kleju łączone elementy i dokładnie przybić.

Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu.

TEMPERATURA PRACY

Najlepiej nakładać w temperaturze między +18C a +23C. Nie stosować poniżej temperatury +15C podłoża. Nie przekraczać 70% wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

ZALECANY ROZMIAR SZPACHLI i ZUŻYCIA

TKB B3	800 – 1000 g/m ²	parkiet mozaikowy, gotowy (małe formaty)
TKB B5	700 – 900 g/m ²	laminaty, parkiet gotowy (duże formaty)
TKB B11	1000 – 1200 g/m ²	kostka brukowa, lamelki, parkiet lity, mozaika przemysłowa
TKB B13	1100 – 1300 g/m ²	deski lite, parkiet gotowy (duże wielkości)
TKB B15	1400 – 1500 g/m ²	parkiet wielowarstwowy (duże wielkości), deski lite

Zużycie zależne jest od struktury podłoża i klejonych elementów.

DANE TECHNICZNE

1. Baza	poliuretan
2. Kolor	składnik A (beżowy), składnik B (brązowy)
3. Konsystencja	składnik A (pasta), składnik B (ciecz)
4. Gęstość	1,58 g/cm ³
5. Temperatura aplikacji	najlepiej między +15°C / +30°C
6. Wilgotność powietrza	do 70%
7. Sposób nanoszenia	grzebień (listwa TKB B3, B5, B11, B13, B15)
8. Zużycie	800-1500 g/m ² w zależności od użytej listwy
9. Czas otwarty	ok. 60 min. w zależności od temperatury i wilgotności
10. Czas kładzenia	ok. 30 min. po nałożeniu kleju w zależności od temp.
11. Możliwość wejścia na powierzchnię	1-2 h
12. Możliwość wiązania	ok. 24 h
13. Stosunek składnika A/B	9/1
14. Na ogrzewanie podłogowe	Tak
15. Czyszczenie	Przed całkowitym utwardzeniem usunąć acetonem. Utwardzony klej tylko mechanicznie

OPAKOWANIA

6 kg, 10 kg

TERMIN GWARANCJI

12 miesięcy od daty produkcji

PRZECHOWYWANIE

Pojemnik musi być szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5C do +30C.

BEZPIECZEŃSTWO (składnik B)

Zawiera izocyjaniany.

Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Działa drażniąco na skórę i oczy. Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy.

Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU – płukać wodą przez kilka minut.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH - zapewnić warunki umożliwiające swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć wodą z mydłem. Zgłosić się pod opiekę lekarza.

DYSTRYBUTOR	ANMAR Sp. z o.o. Sp.K. ul. Żelazna 28 05-071 Długa Szlachecka	Punkt sprzedaży i dostaw: ul. Rataja 8 05-570 Sulejówek	tel. (22) 380-74-05 dok-centrala@anmarservice.pl
PRODUCENT	Aned Sp. z o.o. 96-513 Nowa Sucha, Okopy 17A		